

JIC® LH-60

Інгібітор корозії для карбамідно-аміачної суміші (КАС)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Продукт **JIC® LH-60** - інгібітор корозії, що використовується як добавка до рідких добрив на основі карбаміду та аміачної селітри. Забезпечує захист обладнання під час виробництва, транспортування, зберігання та застосування рідких мінеральних добрив.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд:	Безбарвна або жовтувата рідина
Густина (20 °C) г/см ³ :	1,07 ± 0,05
pH (20 °C):	9,0 – 11,00
Точка замерзання, °C:	-10
Упаковка	Каністра 20 кг, контейнер 1000 кг

ПЕРЕВАГИ

- Рідкий продукт, готовий до використання
- Не містить біоаккумулятивних складових, легко біологічно розкладається
- Зменшує загальну корозію та потенціал точкової корозії в транспортних лініях КАС і резервуарах для зберігання
- Демонструє чудове пригнічення корозії як у рідкій фазі, так і на межі розділу рідина/газ
- Знижує витрати на технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарського обладнання
- Збільшує термін служби та надійність вашого обладнання для внесення КАС

ДОЗУВАННЯ

Для досягнення оптимальної ефективності захисту металевих поверхонь, що контактують з карбамідно-аміачною сумішшю (КАС), рекомендується доза:

100-125 г/тонну КАС-32:

- для захисту сільськогосподарської техніки, що використовується для внесення КАС;
- для захисту обладнання при нетривалому зберіганні КАС або при перевезенні при температурах навколишнього середовища до 20 °C.

125-150 г/ тонну КАС-32:

- для захисту обладнання в разі зберігання/перевезення КАС влітку при високих температурах навколишнього середовища або взимку з використанням підігріву для запобігання замерзанню КАС.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ПРОДУКТОМ

При користуванні продуктом **JIC® LH-60** необхідно використовувати відповідний захисний одяг та захисні окуляри. Зберігати в щільно закритій тарі в сухому приміщенні, що добре вентилується, при температурі від +5 до +30 °C. Не допускати потрапляння прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - один рік із дати виробництва.

Лише для професійного використання. Поводження з продуктом згідно Паспорту Безпеки.